

weberdress clair

Corps d'enduit projeté, blanc



DOMAINE D'UTILISATION

- application manuelle : corps d'enduit conforme à la norme NF DTU 26-1
- application mécanique : 1^{ère} couche d'un enduit bicouche projeté mécaniquement conformément à la norme NF DTU 26-1, chapitres 6 et 12

SUPPORTS

anciens

- maçonnerie de moellons, briques, pierres jointoyées avec un mortier peu résistant (mortier de chaux, mortier de chauxciment...)

neufs

- maçonnerie de briques ou de parpaings conforme à la norme NF DTU 20-1, et classés Rt2 ou Rt3

ÉPAISSEURS D'APPLICATION

- 10 à 15 mm par épaisseur

REVÊTEMENTS ASSOCIÉS

- enduits de parement minéraux : **parements épais**, **parements minces** et **badigeons chaux weber**
- **gamme webertene**
- **gamme webermaxilin**

LIMITES D'EMPLOI

- ne pas appliquer sur surface horizontale ou inclinée
- ne pas appliquer sur :
 - supports base ou trace de plâtre
 - pisé, torchis, bauge, adobe
 - béton
- ne pas employer en immersion ou en milieu agressif, ni en soubassement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- pour utiliser ce produit en toute sécurité, afin de protéger votre santé et l'environnement, respectez les conseils de prudence qui sont étiquetés sur l'emballage
- les consignes de sécurité pour un emploi sûr de ce produit sont disponibles dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS), accessible sur www.quickfds.fr/weber
- les informations relatives aux dangers des produits figurent à la rubrique Sécurité Produits

CARACTÉRISTIQUES DE MISE EN OEUVRE

- délais de recouvrement :
 - enduit de parement minéral : 7 jours au minimum
 - revêtement organique épais : 3 semaines au minimum



25 kg

PRODUIT(S) ASSOCIÉ(S)

weber accrochage
enduit d'assainissement

+ PRODUITS

- ✓ Corps d'enduit de couleur BLANC
- ✓ Application manuelle ou mécanique
- ✓ Compatible supports neufs conformes au DTU 20-1, classés Rt2 ou Rt3

IDENTIFICATION

Composition : chaux aérienne, liants hydrauliques, granulats sélectionnés, adjuvants

PERFORMANCES

- CE selon norme NF EN 998-1
- classe selon NF EN 998-1 : GP
- réaction au feu : A1 (incombustible)
- absorption d'eau : W1
- résistance à la compression : CSII
- rétention d'eau : $86\% \leq RE \leq 94\%$
- classe d'émissions dans l'air intérieur, selon arrêté du 19/04/2011 : A+

RECOMMANDATIONS

- protéger les tranches supérieures d'enduit selon les règles de l'art (cf. DTU 26.1).
- les soubassements seront traités avec **weberdur L** ou **weberpral TE**
- les maçonneries présentant des traces de salpêtre seront préalablement traitées avec **enduit d'assainissement**.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- les supports doivent être sains, propres dépoussiérés et adhérents
- Se reporter à la rubrique Conseils de pro pour la préparation des supports

CONDITIONS D'APPLICATION

- de +5 °C à +30 °C
- ne pas appliquer en plein soleil ou sous la pluie, sur support gelé, en cours de dégel ou s'il y a risque de gel dans les 24 heures

APPLICATION

1

réglage du matériel de projection

- pompe à mortier : pour obtenir une pression de la pâte de 18 à 20 bars, régler la pompe à une pression d'eau entre 8 et 10 bars
- pot de projection : régler la pression d'air entre 3 et 4 bars

2

- gâcher **weberdress clair** soit en bétonnière ou en machine à raison de 4,5 à 5 l d'eau par sac de 25 kg

3

- **système 3 couches** : pour une utilisation manuelle courante, utiliser un gobetis pour réaliser le gobetis d'accrochage. Après séchage du gobetis (au moins 2 jours), réaliser le corps d'enduit avec **weberdress clair** (épaisseur maximale de 20 mm)

4

- **système 2 couches** : rejointoyer avec **weberdress clair** jusqu'au nu des pierres. Recouvrir chaque zone rejointoyée avec une passe dépassant de 5 mm le nu des pierres. Laisser durcir 48 heures

5

- appliquer une 1ère passe de **weberdress clair** de 10 à 15 mm d'épaisseur. Si cela est nécessaire, recharger après un délai de 48 heures

6

- dans le cas d'une finition avec un enduit minéral épais, racler la surface de l'enduit de façon à favoriser l'accrochage de la finition. Laisser durcir 7 jours au minimum, puis appliquer l'enduit minéral épais choisi
- dans le cas d'une finition minérale mince, talocher la surface dès que la dureté de l'enduit le permet

7

- dans le cas d'une finition avec un revêtement organique épais (RPE), 48 heures après la 1ère passe, appliquer une 2ème passe de **weberdress clair** de 5 à 8 mm d'épaisseur
- laisser tirer puis talocher avec une taloche plastique, bois ou éponge
- laisser sécher 3 semaines au minimum

INFOS PRATIQUES

Unité de vente (produit)

sac de 25 kg (palette filmée complète de 48 sacs, soit 1200 kg)

Conservation

18 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

Couleur : blanc

Outillage

pompe à mortier, pot de projection, bétonnière, auge, truelle, grillage armature soudé, trame, règle, couteau, taloche

Consommation

- 16 kg/m²/cm d'épaisseur