



PRODUIT RÉSERVÉ
AUX PROFESSIONNELS

1200 H

Algicide fongicide concentré

Utiliser avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.

DESCRIPTION

1200H est un produit de traitement anti- cryptogamique, biodégradable, concentré, sans rinçage, préventif et curatif contre les algues, champignons et lichens Renforcé avec un hydrofuge.

DESTINATION

- Tous les fonds usuels du bâtiment contaminés par un développement d'algues, lichens, champignons...
- Parois verticales, façades, toitures, terrasses, dallages...
- Protection des ouvrages de maçonneries (TP10).
- Produit algicide pour le traitement curatif des matériaux de construction (TP2).
- Convient sur tous les matériaux tels que tuiles, ardoises, fibre ciment, pierre, béton, enduit, briques et dérivés...

QUALITÉS DOMINANTES

- Imprègne rapidement en profondeur les matériaux et forme une protection invisible microporeuse non filmogène.
- Conserve l'aspect d'origine des matériaux.
- Effet perlant prononcé (autolavable).
- Retarde sensiblement l'encrassement des supports.
- Protège des salissures et des pollutions atmosphériques.
- Protège des effets néfastes dus à la pénétration de l'eau à l'intérieur du support (gel, efflorescences...).
- Limite la formation des algues, lichens, champignons...
- Sans odeur.

CONSIGNES D'UTILISATION

- Éliminer par brossage préalablement les plaques épaisses d'algues et lichens
- Les fonds doivent être sains, propres, exempts de toute partie non adhérente, salissures, mousses ou champignons.
- Nettoyer si nécessaire avec le détergent alcalin Nettoyant ULTRA CLEAN PROTECHNIC.
- Pour un traitement préventif et curatif : diluer 1L de 1200H PROTECHNIC + 7L d'eau (permet de traiter 16 m²)
- Appliquer uniformément et à refus le mélange sur le support sec avec un pulvérisateur adapté en insistant sur les traces les plus marquées en évitant toute surcharge du produit pouvant générer des coulures qui pourraient laisser des traces sur le support.
- Délais nécessaire sans pluie après traitement : 2 h.
- **Ne pas rincer.**
- L'efficacité de l'hydrofugation peut être déterminée par un essai préalable sur une surface témoin.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Incolore
Densité	1 + 0.05 g /cm ³ à 20°C
PH	10 - 12
MATÉRIEL D'APPLICATION	Rouleau, pulvérisateur manuel
DILUTION	1L de 1200H + 7L d'eau = 16 m ²
RENDEMENT	Après dilution 5 litres de 1200H PROTECHNIC = 80 m ²
POINT D'ÉCLAIR	Néant
TEMPÉRATURE AMBIANTE	> 5°C et < 35°C
TAUX HUMIDITÉ	Humidité relative inférieure à 80 %
SÉCHAGE	1 à 6 heures suivant les conditions de vent, d'humidité et de température ambiante
EFFET HYDROFUGE	L'hydrofugation est obtenue dès la fin du séchage, néanmoins elle n'est maximale qu'après un délai de 24 à 48 heures
CONDITIONNEMENT	5 L et 20 L
STOCKAGE	12 mois dans son emballage d'origine fermé à l'abri du gel et de la chaleur

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Effectuer au préalable un test dit "à la goutte d'eau" pour s'assurer de la capacité d'absorption des supports à hydrofuger. Il est conseillé d'effectuer un essai préliminaire.
- Ne pas appliquer sur un support gelé, en cours de dégel ou par temps pluvieux ou risque de pluie dans les 2 h car la saturation en eau des pores ou la présence d'eau, empêche la pénétration de l'hydrofuge.
- Ne pas appliquer sur un support chaud, en plein soleil ou par vent fort, ce qui provoquerait une évaporation forcée. Température d'emploi : entre + 5°C et + 30°C.
- Protéger la végétation fleurs plantes gazon et bassins.
- Protection des supports : protéger les surfaces qui ne sont pas à traiter.
- Ne pas réutiliser l'emballage. Éliminer l'emballage conformément au règlement municipal d'élimination.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Lire attentivement l'étiquette et consulter la fiche de données de sécurité.

- Produit CORROSIF
- Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés
- Produit conforme au règlement UE N° 5282012 et ses évolutions
- Formule enregistrée auprès du SIMMBAD
- UFI : V8WH-N1HG-D0007-WXHA

Les indications figurant sur la présente fiche technique sont le résultat d'essais menés avec le plus grand souci d'objectivité. Il ne peut cependant en découler de garantie implicite ou formelle. Il est en outre indispensable de procéder à des essais préalables.

GROUPE HBF

524, avenue de la Pompignane
34000 MONTPELLIER - Tél. 04 67 68 34 52
contact@habitationbatiment.com
www.comptoirdelours.fr

FICHE TECHNIQUE